

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ЯНВАРЬ 2009

1К ОСНОВНАЯ КРАСКА**Продуктовый номер:**

BMC 99






Предназначение: Для ремонтных работ и целостной окраски автомобилей и других транспортных машин.

Поверхности, подходящие под окраску:

Основы со старыми предварительно очищенными и обезжиренными средством Обезжиритель BMC 040 и шлифованные поверхности, а также поверхности, загрунтованные акриловыми грунтовками 3+1 BMC 230, 4+1 BMC 240 или 5+1 BMC 250.

Приложение: перед употреблением продукт тщательно размешать.

1К основная краска BMC 99 смешать с разбавителем BMC 091 в соотношении 1:1.

	DIN 4/20°C/15-17 сек
	1.3-1.5 мм/ 3-5 бара HVLP распылитель 1.3-1.5 мм дюза/2 бара
	2-3 слоя при толщине сухой пленки 15-20 микронов
	5-10 мин/23±2/°C - каждый слой, 10-30 мин/23±2/°C - перед нанесением лака, но не более 24 час.
	2К акриловый лак BMC 50 MS; BMC 55 MS; BMC 60 HS; BMC 65 HS; BMC 67 VHS; BMC 69 UHS

Теоретический расход: 1 л/14-15 м² при рекомендованной толщине пленки.

Очистка оборудования: использовать разбавитель Кореселин BMC 015.

Технические данные:

Внешний вид краски после размешивания
Внешний вид пленки

гомогенная подвижная масса
гладкая в соответствии с эталоном

Плотность г/см ³ при /23±2/°C	0.9 - 1.2
Время высыхания до степени легкого отпечатка при /23±2/°C, мин не более	30

Хранение :

24 месяцев



5-35°C

**Условия безопасного использования:**

Продукт предназначен для профессионального приложения. Информацию о нормах, касающихся здоровья и безопасного использования краски, ищите в инструкции по безопасности.